

ATLANTIC

Grammatur / Basis Weight ISO 536 g/m²	40 50 60 70 80 90 100
Dicke / Thickness ISO 534 µm	55 68 82 90 108 120 135
Glätte (Parker Print-Surf) ISO 8791/14 µm	5,5 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5,5
Weißße / Whiteness DIN 53145 %	111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5
CIE-Weißße / Whiteness ISO 11475 %	165* 165* 165* 165* 165* 165* 165*
Opazität/ Opacity DIN 53146 %	80* 85* 89* 92* 94* > 94,5* 96*
Glührückstand / ash content ISO 2144 %	10 10 10 11 11 11 11
Ph / pH SVI-EMPA 12	7,3 7,3 7,35 7,3 7,3 7,3 7,3
Rel. Feuchtigkeit / Relat. Humidity ISO 287 %	40 40 33 33 33 33 33
	* Richtwert/appl. value -> 40 - 60 g/qm: Ziel-Produktionswerte Stand Oktober 2010 -> 70 - 100 g/qm: Ziel-Produktionswerte Stand Februar 2011 -> 40 - 60 g/qm: Target production values updated October 2010 -> 70 - 100 g/qm: Target production values updated February 2011
Herstellerangaben Instructions of Manufacturer	Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich. The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.
Zertifikate und Labels Certificates and Labels	EMAS, ISO 14000, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 1800, GMP, FSC® Chain-of-Custody ANSI/NISO Z.39.48-1992, BfR Food Certificate, DIN 6738 Alterungsbeständigkeit/ Age-resistant standard
Hinweis	Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Advice	Regional variations in specifications may apply; please contact your local Igepa Sales office for more information.

