

DESIGN OFFSET creme

Grammatur / Basis Weight ISO 536 g/m²	80	90	100	120	160	250	300
Dicke / Thickness ISO 534 µm	98	111	123	147	196	282	336
Spez. Volumen / Spec. Volume ISO 534 cm ³ /g	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,13	1,12
Opazität / Opacity ISO 2471 %	88	89	90	91	94	-	-
Cobb 60 sec Felt side ISO 535 g/m ²	27	27	27	27	27	27	27
Cobb 60 sec Wire side ISO 535 g/m ²	27	27	27	27	27	27	27
Rauigkeit / Roughness (Bendtsen) ISO 8791- 2 Felt side ml/min	160	160	160	160	160	130	130
Rauigkeit / Roughness (Bendtsen) ISO 8791- 2 Wire side ml/min	160	160	160	160	160	130	130
abs. Feuchte / abs. Humidity ISO 287 %	5,2	5,2	5,2	5,2	5,8	6,5	6,5

Ziel-Produktionswerte Stand Februar 2013
Target production values updated February 2013

Herstellerangaben
Instructions of Manufacturer

Zertifikate und Labels
Certificates and Labels

Hinweis

Advice

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall.
Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals.
Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3

Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung.
Regional variations in specifications may apply; please contact your local Igepa Sales office for more information.