

DESIGN OFFSET naturweiß

Grammatur / Basis Weight ISO 536 g/m²	80		90		100		120		160		250		300
Dicke / Thickness ISO 534 µm	98		111		123		147		196		282		336
Spez. Volumen / Spec. Volume ISO 534 cm³/g	1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		1,13		1,12
CIE Weiße / Whiteness ISO 11475 %	94		94		94		94		94		94		94
Opazität / Opacity ISO 2471 %	88		89		90		91		94		-		-
Cobb 60 sec Felt side ISO 535 g/m²	27		27		27		27		27		27		27
Cobb 60 sec Wire side ISO 535 g/m²	27		27		27		27		27		27		27
Rauigkeit / Roughness (Bendtsen) ISO 8791- 2 Felt side ml/min	160		160		160		160		160		130		130
Rauigkeit / Roughness (Bendtsen) ISO 8791- 2 Wire side ml/min	160		160		160		160		160		130		130
abs. Feuchte / abs. Humidity ISO 287 %	5,2		5,2		5,2		5,2		5,8		6,5		6,5
	Ziel-Produktionswerte Stand Februar 2013 Target production values updated February 2013												
Herstellerangaben Instructions of Manufacturer	Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich. The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.												
Zertifikate und Labels Certificates and Labels	Erfüllt ISO 9706, produziert mit ECF Zellstoff, enthält kein Schwermetall. Conforms to ISO 9706, is produced with ECF pulp, does not contain heavy metals. Erfüllt EN 71/3. Conforms to EN 71/3												
Hinweis Advice	Regionale Unterschiede in den Spezifikationen möglich, bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung. Regional variations in specifications may apply; please contact your local Igepa Sales office for more information.												