SIGNOLIT® SI 107 Inkjet Hart-PVC-Folie für Display-Systeme

Beschreibung	<i>Material</i>	- hochweiße Hart-PVC-Folie mit hoher Opazität
	<i>Beschichtung</i>	- mikroporöse Beschichtung
	<i>Eigenschaften</i>	- gute Kratzfestigkeit - kantenbündig laminierbar - reflexarme Druckoberfläche - brillante Farbwiedergabe - hohe Opazität
	<i>Anwendung</i>	- im Innenbereich
	<i>Haltbarkeit</i>	- mittelfristig bis zu 12 Monate mit Pigmenttinten
	<i>Drucksysteme</i> <i>Tinten</i>	- Bubblejet und Piezo, - Dye, Pigment, Mild-Solvent
Verwendungsbeispiele	<i>im Innenbereich</i>	- Poster, PoS, Pop-Up-Displays, Messebau Bei Multipanel-Anwendung muß vorab überprüft werden, ob die Vorschubpräzision des Druckers bei dieser Materialstärke die Anforderungen an die Maßhaltigkeit erfüllt.
Laminieren	Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche Abrieb oder anderen mechanischen Einflüssen, Verschmutzung und Feuchtigkeitseinwirkung über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist. Der Oberflächenschutz muß hierbei, abhängig vom jeweiligen Verwendungszweck, kantenbündig oder mit Kantenschutz ausgeführt werden. Dies ist vom Anwender vor der Anwendung zu prüfen. Mit Dye-Tinte bedruckt, muß SI 107 zur Verbesserung der Licht- und Wischfestigkeit - auch im Innenbereich - grundsätzlich überlaminieren werden. Wir empfehlen die Verwendung von selbstklebenden Kaltlaminaten.	
Technische Daten	<i>Trägermaterial</i>	weiße Hart-PVC-Folie
	<i>Dicke</i>	~ 220 µm
	<i>Grammatur</i>	~ 295 g/m ²
	<i>optische Dichte</i>	2,17
	<i>Abmessung</i>	430 mm x 20 m. 610 mm x 20 m. 914 mm x 20 m. 1067 mm x 20 m. 1270 mm x 20 m. 1520 mm x 30 m.
Lagerung	Rolle nach jedem Gebrauch aus dem Plotter zu entnehmen und in der verschlossenen Originalverpackung kühl und trocken lagern.	
Entsorgung	Folienreste können als Gewerbemüll thermisch entsorgt werden. Hierbei müssen jedoch die jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetriebe verbindlich beachtet werden.	