SIGNOLIT® SI 291 Power-sol Inkjet-Photopapier glänzend

Beschreibung	<i>Material</i>	- beidseitig PE-beschichtetes Photo-Basispapier
	<i>Beschichtung</i>	- glänzende Beschichtung
	<i>Eigenschaften</i>	- brillante Farbwiedergabe - kratzbeständige Oberfläche - hoher Weißgrad
	<i>Anwendung Haltbarkeit</i>	- im Innenbereich - mittelfristig je nach verwendeter Tinte
	<i>Tinten</i>	- eco-Solvent - mild-Solvent - real-Solvent - UV-härtende Tinten - HP Latex Tinten
Verwendungsbeispiele	<i>im Innen- und Außenbereich</i>	- Poster, Plakate, PoS, Messebau
Temperatur-einstellung	Vor dem Bedrucken muß die korrekte Geräte- und Temperatureinstellung während eines Probedruckes überprüft werden. Zu hohe Trockentemperaturen können zur Deformation des Mediums führen, die Ursache für weitere Störungen bei Druck- und Weiterverarbeitung sein kann.	
Trockenzeit / Weiterverarbeitung	Die in Solvent- und Latextinten enthaltenen flüchtigen VOC's müssen vor der Weiterverarbeitung vollständig ausgetrocknet sein. Ausreichend lange Trockenzeiten sind daher zu berücksichtigen. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von der Menge der eingebrachten Lösemittel (Tintenauftrag). Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren muß daher die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt werden. Lösemittelreste, bedingt durch zu kurze Trockenzeiten, können im gerollten Zustand zum Verblocken führen. Beim Laminieren / Kaschieren können Lösemittelreste die Qualität des Fertigproduktes zudem negativ beeinflussen (Planlage, Schrumpfverhalten, Verankerung, etc.)	
Oberflächen-schutz	Zusätzlicher Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit, Abrieb, Handschweiß oder anderen mechanischen Einflüssen ausgesetzt wird. In diesem Fall muß die Druckoberfläche mit selbstklebenden Laminierfolien oder geeigneten Flüssiglaminaten geschützt werden.	

Technische Daten

<i>Trägermaterial</i>	beidseitig PE-beschichtetes Photo-Basispapier	
<i>Dicke</i>	~ 235 µm	
<i>Grammatur</i>	~ 240 g/m ²	
<i>Abmessung</i>	Rollen	760 mm x 30 m. 1067 mm x 30 m. 1270 mm x 30 m. 1370 mm x 30 m. 1520 mm x 30 m.
<i>Hülsendurchmesser</i>	76 mm	

Lagerung

Rolle nach jedem Gebrauch aus dem Plotter entnehmen und in der verschlossenen Originalverpackung kühl und trocken lagern.

Entsorgung

Materialreste können als Gewerbemüll thermisch entsorgt werden. Hierbei müssen jedoch die jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetriebe verbindlich beachtet werden.

Hinweis

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck, da wir auf die Gegebenheiten vor Ort und mögliche Einflüsse, die bei der Verarbeitung oder Anwendung auftreten, keinen Einfluß haben. Aufgrund der Vielzahl von Kombinationen aus Druckern, Tinten, Druckqualitäten und Auflösungen können keine Aussagen über exakte Trocknungszeiten und max. aufzubringende Tintenmengen gemacht werden. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.