


Technische Daten: Neusiedler Japanpost 80 g/m²

Grammatur	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0
Dicke	mm/1000	ISO 534	108 ± 4
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50
Dennison			16 ± 2
Weisse mit UV	%	ISO 2470	103,5 ± 1,5
CIE Weisse		ISO 11475	146 ± 3,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, 14001 und 18001 produziert.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

09.01.2008